

Esmalte

SECADO RÁPIDO

METAL, MADERA Y CONCRETO

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Producto formulado a base de resina alquídica modificada y pigmentos de muy buena calidad.
- Presenta un acabado brillante, de película flexible y buen poder cubriente.
- Tiene buena resistencia a la intemperie y rayos solares.
- Se puede aplicar en interiores y exteriores, sobre sustratos de metal, madera y concreto previamente imprimado.

DATOS FÍSICOS

- Acabado:** Brillante.
Color: Según cartilla.
Componentes: Uno.
Curado: Evaporación de solventes.
Sólidos en volumen: 26% ± 2%, según color.
Peso por galón: 3.48 - 4.12 Kg., según color.
N° de capas: Dos.
Espesor de película seca: 1.0 - 1.5 mils (25 - 38 micrones).
Rendimiento teórico: 53 m² / GL por mano a 1 mil seco.
Disolvente: Thinner Extra Acrílico Vencedor.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie. Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de QROMA.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, pistola convencional.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 15 - 20 minutos

Al tacto duro: 1.5 - 2.5 horas

Repintado mínimo: 2 horas



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

▪ Superficies metálicas

Eliminar restos de grasa, aceite u otro contaminante mediante el lavado con agua y detergente biodegradable. Luego eliminar el óxido mediante lijado. Es recomendable aplicar previamente un anticorrosivo alquídico como Anticorrosivo Vencedor u otro similar.

▪ Superficies con pintura en buen estado o sobre anticorrosivo alquídico

Eliminar restos de grasa, aceite u otro contaminante mediante el lavado con agua y detergente biodegradable. Luego lijar suavemente con lija #100 - #120.

▪ Superficies con pintura en mal estado

Retirar con espátula la pintura mal adherida. Eliminar el polvo, la humedad y el salitre si existiesen. Limpiar las manchas de grasa y aceite con agua y detergente biodegradable.

▪ Superficies de madera

La madera debe estar totalmente seca, limpia y sin residuos de cepillado. Lijar con lija #180 y eliminar residuos de lijado, luego aplicar Oleomate Vencedor diluido.

Tiempo de secado referencial, depende de la zona climática y correcta aplicación del producto.

Esmalte

SECADO RÁPIDO

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifique que se disponga de la pintura y el diluyente recomendado.
2. La pistola o brocha a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Destape el envase de pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para brocha diluir hasta un 15% - 20% de diluyente y para aplicación a pistola convencional diluir hasta un 25% - 30% de diluyente, por 1 galón de pintura preparada respectivamente.
5. Verificar la adecuada atomización durante la aplicación.
6. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
7. Después de 2 horas de secado como mínimo aplique otra capa adicional si se requiere.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Sobre superficies metálicas:

Anticorrosivo Vencedor o similar.

Sobre madera:

Oleomate Vencedor diluido.

Sobre concreto:

Imprimante para Muros Vencedor.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Presentación: Latas de 1 galón, ¼ de galón.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacenan los envases herméticamente cerrados y bajo techo a temperatura entre 4°C y 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea la hoja de seguridad de la pintura y disolvente.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, guantes, máscaras para vapores orgánicos o con alimentación de aire sobre todo en espacios limitados como interiores de tanque u otros.
- Si usted necesita mayores detalles, consultar con el Departamento Técnico de QROMA.



ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.